



ProMix Airless S

Beschrijving

ProMix Airless S is een gebruiksklare witte pasta, geschikt voor applicatie met een airless machine.

Het product is uitermate geschikt voor toepassing op verschillende ondergronden, in één of twee lagen.

ProMix Airless S heeft een lange open tijd, wat toelaat om de muur of plafond effen en glad af te werken, met voldoende tijd tussen aanbrengen en verder afwerken. Bovendien is de pasta prima te spuiten, licht en soepel smeerbaar, fijn van structuur en makkelijk schuurbaar.

ProMix Airless S is verpakt in een plastic zak van 25 kg, met handvat. Vervolgens gestapeld met 40 zakken op een europallet.



Toepassingsgebieden

ProMix Airless S is geschikt als dunpleister op verschillende ondergronden.

- Als homogene eindlaag op gipsplaten (F3).
- Als dunpleister op gipsblokken, beton, silikaatsteen, geschilderde oppervlakken en gipspleisters (mits goede voorbereiding van de ondergrond, zie hieronder)

Verwerking

Criteria ondergrond

- De ondergrond dient stabiel, droog, stof- en vetvrij te zijn. Losse verfstrengen of andere onzuiverheden moeten verwijderd worden.
- Oneffenheden, voegen en gaten worden vooraf gevuld met JointFiller 45 of 120, JointFiller Vario of Rifino Premium.

Applicatie

- Het product wordt met een hiervoor geschikte Airless machine aangebracht en aansluitend glad gezet met een daarvoor geschikte spaan.
- Meestal bekomt men het beste resultaat in 2 lagen = klasse F3, maar ook door het flinterdun aanbrengen bekomt men gemakkelijk klasse F2b.
- Na het afmetten het volledig oppervlak laten drogen.
- Indien nodig licht schuren (handmatig met schuurgaas korrel 120, of machinaal met schuurvel korrel 220).

Aandachtspunten

- Reiniging: gebruik proper water om het gereedschap te reinigen en om gemorst product te verwijderen.
- Bij behangwerken enkel lijmproducten op basis van methylcellulose gebruiken.

Saint-Gobain Construction Products Belgium nv

Sint-Jansweg 9 • Haven 1602 • 9130 Kallo
 Tel. : +32 (0) 3 360 22 11 • Fax : +32 (0) 3 360 23 80
 www.gyproc.be • e-mail : info@gyproc.be



**Technische specificaties**

Vorm	Pasta
Kleur	Wit
Verwerkingstijd	Lange verwerkingstijd, verhardt door luchtcontact
Uithardingstijd (wachtijd)	12 tot 24 uur, volgens laagdikte en (klimaat-)omstandigheden
Verbruik	750 g/m ² - 1,6 kg/m ² , het verbruik is afhankelijk van de toestand van de ondergrond en de aangebrachte laagdikte.
Laagdikte	0-3 mm
Verwerkingstemperatuur	5 °C < t < 30 °C
Voldoet aan volgende norm	EN13963 – 2A
Bewaring	Droog en vorstvrij in gesloten verpakking, 9 maanden vanaf de datum die op de verpakking gedrukt staat.
Verpakking	Zak 25 kg

